

FIBRES MONO 12MM

Fibres Monofilamentaires de renfort pour les bétons et les mortiers

Conforme aux exigences EN 934-2 et NF EN 14889-2

Code 161/163—01/11/2018



Se présente sous la forme de fibres polypropylènes, blanches, en 12 mm conditionnées en poche pré-dosée pour faciliter un bon dosage et une bonne utilisation .

AVANTAGES

- Augmente les résistances mécaniques des bétons et enduits.
- Supprime le risque de faïençage et réduit le risque de fluage.
- Permet une charge plus importante en redressement de mur.
- Réduit la perméabilité et améliore la résistance aux cycles gel/dégel
- Très économique.
- Un malaxage trop long n'entraîne pas la formation d'agglomérats.
- Efficace dans la masse en totalité grâce à une dispersion homogène.
- Non-corrosif et insensible aux agents chimiques minéraux et aux acides.
- Suppression des treillis anti-fissurations.
- Améliore la finition des pièces préfabriquées .

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Béton de dallage, béton à forte pente : dallage de locaux d'habitation, terrasse, court de tennis, trottoir, etc.
- Béton préfabriqué : tuyaux, pavé, dalle, bordure, regard, etc.
- Enduit : enduit de dégrossi, de parement, redressement de vieux murs, enduit projeté, crépissage.
- Mortier de réparation : solin, profilage d'angle, faïtère, etc.

MODE D'EMPLOI :

Les fibres sont introduites dans le malaxeur en même temps que les agrégats (sable + ciment) avant mouillage.

Malaxer à sec 1 à 2 minutes.

Ajouter l'eau et poursuivre le malaxage pendant 1 à 2 mn.

Dosage :

70 g pour 1 sac de 35 kg de ciment

900 g pour 1 m³ de béton ou mortier

Précautions :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.

Ne remplace en aucun cas les ferrailles de résistance

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthz Production se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par

BRICOPRESTO.COM
VITE FAIRE, MIEUX FAIRE, MOINS CHER



BRICO PRESTO

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40

www.bricopresto.com

Certifié par
BUREAU VERITAS
Certification

