

BRUNISSEUR METAUX NOIR

Code 249 — 01/11/2018

BRUNISSAGE A TEMPERATURE AMBIANTE DE L'ACIER ET DE L'INOX



Le procédé de brunissage à température ambiante est une succession simple de trempés, qui peut-être réalisée dans tous les ateliers. Ce procédé ne modifie pas le dimensionnel des pièces et permet d'obtenir une coloration noire uniforme sur les surfaces usinées, les filetages, dans les trous aveugles, etc...

AVANTAGES

- Produit prêt à l'emploi.
- Simple d'utilisation.
- Bonne tenue dans le temps.

MODE D'EMPLOI :

Une ligne typique de brunissage est configurée comme suit :

- 1°) Dégraissage de la pièce par un dégraissant—Temps d'immersion 15 minutes.
- 2°) Rinçage à l'eau.
- 3°) Picklage de la pièce pendant 10 minutes.
- 4°) Rinçage à l'eau claire.
- 5°) Brunissage de la pièce pendant 1 minute dans le produit pur.
- 6°) Rinçage à l'eau claire.
- 7°) trempage du produit dans un bain d'huile de protection.

Dilution	Utilisation du produit pur
Matériel d'application	Pinceau ou Bac de trempage

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Permet de teinter et patiner par oxydation les métaux.
- Permet de ternir une poignée de porte en laiton, de brunir un clous en cuivre ou bien de patiner les bijoux, sculptures..

Précautions :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
Mention d'avertissement CLP : DANGER



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthez Production se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

BRICOPRESTO.COM
VITE FAIRE, MIEUX FAIRE, MOINS CHER



BRICO PRESTO

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40

www.bricopresto.com

Certifié par
BUREAU VERITAS
Certification

